

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH SEKAM PADI DAN BONGGOL JAGUNG UNTUK MENGURANGI KADAR PENCEMAR PADA SUNGAI SEKANAK

by Kiagus Ahmad Roni, Evy Kurniati Legiso, Tri Susanto

Submission date: 08-Jan-2021 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1484395302

File name: 5980-26662-3-PB.pdf (544.03K)

Word count: 3899

Character count: 21933

**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH SEKAM PADI DAN BONGGOL
JAGUNG UNTUK MENGURANGI KADAR PENCEMAR PADA SUNGAI SEKANAK****THE UTILIZATION OF ACTIVATED CARBON FROM RICE HUSK AND CORNCOB
AS ACTIVE CARBONS TO REDUCE OF POLLUTION LEVELS IN SEKANAK RIVER**

⁴ **^{1*}Kiagus Ahmad Roni, ³⁾Evy Kurniati, ⁴⁾Legiso, ²⁾Tri Susanto**
¹³⁴⁾Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang
²⁾Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang
E-mail*: kiagusaroni@gmail.com

Diterima : 24 Februari 2020

Direvisi : 29 April 2020

Disetujui: 13 Juli 2020

ABSTRAK

Sungai Sekanak merupakan salah satu sungai yang ada di kawasan pemukiman yang padat penduduk, pusat perekonomian serta pusat pemerintahan. Sungai sekanak memiliki tiga buah kolam retensi, yaitu Siti Khodijah, Kambang Iwak Besar, dan Kambang Iwak Kecil. Kondisi sungai sekanak yang bau, dan kotor, disebabkan oleh beberapa parameter yaitu COD, BOD, TDS, pH, dan Fe (Fe^{2+} , Fe^{3+} terlarut, dan Fe^{3+}). Sehingga dibutuhkan komposisi dan material yang pas untuk mengurangi kadar pencemaran pada air sungai sekanak. Dengan ini diharapkan dapat memperoleh komposisi dan material yang optimal untuk menurunkan nilai COD, TDS, BOD, dan Fe, serta meningkatkan nilai pH air pada sungai sekanak yang berdasarkan dengan standar mutu air. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh komposisi dan material yang optimal yang mampu menurunkan kadar COD, BOD, TDS, pH, dan Fe (Fe^{2+} , Fe^{3+} terlarut, dan Fe^{3+}) yaitu pada karbon aktif dari limbah bonggol jagung dengan proses karbonisasi 300°C, 25% H_3PO_4 sebagai aktivator yang menggunakan bahan baku bonggol jagung, serta waktu aktivasi selama 24 jam. Bonggol jagung dengan pH 7,18, sehingga didapat senilai COD sebesar 8mg/L, BOD 1,5mg/L, TDS 102mg/L, dan kadar Fe 0mg/L. Sedangkan karbon aktif dari sekam padi yang diproses dengan karbonisasi 300°C, 25% H_3PO_4 , serta waktu aktivasi memiliki nilai pH sebesar 7,02 dari 6,30, sehingga diperoleh nilai COD 10mg/L, BOD 1,7mg/L, TDS 104mg/L, dan Fe 0mg/L.

Kata kunci: bonggol jagung, karbon aktif, sekam padi, sungai sekanak

ABSTRACT

Sekanak River is one of the rivers in a densely populated residential area, the center of the economy and the center of government. Sekanak river has three retention ponds, namely Siti Khodijah, Kambang Iwak Besar, and Kambang Iwak Kecil. The odor and dirty conditions of the Sekanak river are caused by several parameters, namely COD, BOD, TDS, pH, and Fe (Fe^{2+} , dissolved Fe^{3+} , and Fe^{3+}) So that the right composition and material is needed to reduce the level of pollution in the Sekanak river water. With this, it is hoped that the optimal composition and material can be obtained to reduce the values of COD, TDS, BOD, and Fe, as well as increase the pH value of water in the Sekanak river which is based on water quality standards. Based on the research that has been done, it is found that the optimal composition and material is able to reduce the levels of COD, BOD, TDS, pH, and Fe (Fe^{2+} , dissolved Fe^{3+} , and Fe^{3+}), namely on activated carbon from corncob waste with a carbonization process of 300°C, 25% H_3PO_4 as an activator that uses corncob raw material, and the activation time is 24 hours. Corn cobs with a pH of 7.18, in order to obtain COD values of 8mg / L, BOD 1.5mg / L, TDS 102mg / L, and 0mg / L of Fe levels. Meanwhile, activated carbon from rice husks processed by carbonization of 300°C, 25% H_3PO_4 and TDS 104mg / L, and Fe 0mg / L.

Keywords: activated carbon, corncobs, rice husks, sekanak river

PENDAHULUAN

Sungai yang merupakan salah satu sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih, air minum, sumber irigasi, sarana transportasi serta merupakan lahan untuk perikanan. Selain itu, aktivitas industri serta rumah tangga seperti mencuci, dan mandi dapat menjadi sumber menurunnya kualitas dari air sungai (Soemarwoto, 2003). Sungai merupakan sumber air terbesar untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Air sungai yang mengalir (*flowing resources*), mengakibatkan disaat dibagian hulu sungai mengalami pencemaran dan kualitasnya menurun, maka bagian hilir juga akan mengalami hal yang sama. Disaat pencemaran dibagian hulu terjadi maka berdampak pada biaya sosial di bagian hilir, serta disaat pelestarian dilakukan di bagian hulu maka akan memberikan manfaat pada bagian hilir (Azwir, 2006).

TDS (*Total Dissolve Solid*) merupakan unsur yang terlarut (organik dan anorganik) yang ada di dalam larutan. TDS meter menunjukkan total unsur yang larut didalam *Part Per Million* (PPM) atau sama dengan milligram per Liter (mg/L).

BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri saat mengurai bahan organik terhadap 1000mL air limbah selama fermentasi (5 x 24 jam pada suhu 20°C). COD yaitu total oksigen yang diperlukan oleh oksidator dalam mengoksidasi unsur organik untuk 1000mL air limbah. Nilai BOD cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai dari COD, dikarenakan terdapat unsur yang stabil (tidak terurai) disaat pengujian BOD dapat dioksidasi dalam uji COD. Selain itu, bahan organik yang melebihi batas, mampu menimbulkan beberapa dampak buruk, antara lain bau, warna, serta rasa.

Sungai yang digunakan untuk keperluan domestik, kemungkinan besar adanya ikatan logam besi dengan senyawa anion yang membentuk FeCl_2 , $\text{Fe}(\text{HCO}_3)$, dan FeSO_4 . Sehingga ion ferri akan mengendap dan membuat warna kemerahan pada bak mandi, perabot rumah tangga yang berbahan porcelain, pipa air, serta pakaian. Tingkat larutnya besi dipengaruhi juga oleh menurunnya kadar pH pada air. Dalam air sungai, besi berada sebagai Fe^{2+} , Fe^{3+} terlarut, dan Fe^{3+} dalam bentuk senyawa organik berupa koloidal (Effendi, 2003).

Karbon aktif adalah arang yang dibuka pori-porinya dengan cara proses pemanasan dengan suhu tinggi atau dengan dikontakkan dengan bahan kimia. Sehingga mampu menjadi adsorben dan memiliki daya serap yang tinggi (Yustinah, 2011). Karbon aktif banyak dimanfaatkan sebagai penyerap cairan beracun, bau busuk serta proses penjernihan air (Akhmad, 2012). Aktivator yang sering digunakan antara lain asam fosfat, zink klorida dan kalium hidroksida menunjukkan bahwa aktivator terbaik yaitu asam fosfat (Faujiah, 2012). Asam fosfat merupakan aktivator terbaik jika dibandingkan dengan asam sulfat (Budiono, 2009). Teknologi pengolahan lanjutan dalam pembuatan karbon aktif mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi jika ditinjau dari sisi penggunaan dan nilai ekonomisnya (Hendra, 2008).

Sekam padi adalah bagian kulit terluar dari padi, dan biasanya sekam padi ini akan di peroleh sekitar 25% dari setiap penggilingan padi yang kemudian akan menjadi limbah biomassa (Haryadi, 2006). Sekam padi pada umumnya digunakan dalam proses penjernihan air dengan tahapan filtrasi, koagulasi serta adsorpsi (Sitanggang, 2015).

Bonggol jagung adalah bagian jagung yang keberadaannya setelah biji dipipil (Tangenjaja, 2006). Bonggol jagung merupakan bagian terbesar dari batang jagung (50%), daun (20%), bonggol (20%) dan kulit jagung (10%) dari jumlah keseluruhan hasil samping produksi tanaman jagung (Suryani, 2009). Bonggol jagung memiliki komposisi kimia antara lain, 8,38% air, 0,67% nitrogen, 46,69% oksigen, 43,42% karbon, 0,07 sulfur, dan abu sebesar 2,30 (Septiningrum, 2011).

Adsorpsi kimia (*Chemisorption*) merupakan proses penyerapan suatu unsur yang terjadi sebab adanya ikatan kimia antara molekul zat terlarut (*solute*) dan molekul adsorben. Adsorpsi memiliki sifat sangat eksotermis dan *irreversible* (Rahmawati, 2012).

Aktivasi kimia merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan pemakaian bahan-bahan kimia (Sembiring, 2003). Pembuatan karbon aktif dengan aktivator H_3PO_4 perendaman selama 18, 20, 22, dan 24 jam, kondisi optimum didapat perendaman 24 jam, semakin lama perendaman daya serapnya semakin besar hingga pada waktu 24 jam, daya serap terhadap larutan iodium semakin tinggi (Sani, 2011).

Semakin besar konsentrasi dari larutan kimia, maka pori-pori yang akan terbuka akan semakin banyak. Sehingga daya serap dari adsorben akan semakin tinggi. (Kurniati, 2008).

Pemilihan sungai sekanak menjadi sumber sampel yang akan di teliti, dikarenakan disekitar sungai sekanak merupakan daerah padat pemukiman penduduk, sehingga besar kemungkinan air sungai tersebut sudah mengalami pencemaran dan agar dapat dipakai kembali oleh masyarakat maka butuh dilakukan pengolahan air. Selain air sungai yang diolah agar aman di konsumsi oleh masyarakat sekitar, aliran sungai yang ada disebelah kantor walikota juga rencananya akan dijadikan tempat destinasi wisata baru sehingga kadar pencemarannya harus di kurangi. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan limbah sekam padi dan bonggol jagung sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif, dengan tujuan agar mampu mengurangi kadar pencemar pada air sungai sekanak.

METODOLOGI

Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sekam padi, bonggol jagung, air Sungai Sekanak, larutan asam fosfat (H_3PO_4). Peralatan yang digunakan antara lain *furnace*, penggerus, *sieving*, pH meter, spatula, pengaduk, neraca analitik, bola karet, kertas saring, desikator, buret, neraca analitik, oven, dan peralatan gelas yang umum digunakan di laboratorium

Proses penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu pembuatan karbon aktif dari Sekam Padi dan karbon aktif dari bonggol jagung, Perlakuan air sungai sekanak terhadap karbon aktif untuk beberapa parameter, dan analisis data.

Proses pembuatan karbon aktif terdiri atas tiga tahapan yaitu proses persiapan, karbonisasi dan aktivasi. Untuk tahap awal, sekam padi dan bonggol jagung digunakan sebanyak 2kg, yang kemudian dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari hingga kering. Selanjutnya dilakukan proses pengecilan ukuran dari bonggol jagung agar diperoleh luas kontak yang lebih besar sehingga daya serap juga lebih tinggi.

Selanjutnya di tahap karbonisasi, sekam padi dan bonggol jagung dimasukkan kedalam wadah dan dimasukkan dalam *furnace* untuk dikarbonisasi. Proses karbonisasi ini berlangsung pada suhu $300^{\circ}C$ selama ± 40 menit. Setelah itu dinginkan dalam suhu ruang. Selanjutnya digerus dan disieving pada 60 mesh.

Pada proses aktivasi, arang sekam padi dan arang bonggol jagung di aktivasi menggunakan H_3PO_4 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% kemudian diaduk selama 10 menit dan didiamkan selama 24 jam kemudian campuran tersebut disaring dan *cake*nya dicuci dengan aquadest. *Cake* tersebut dicuci sampai mendapatkan pH yang mendekati netral kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu sekitar $110^{\circ}C$ dan didinginkan dalam desikator.

Setelah proses persiapan karbon aktif, selanjutnya tahapan adsorbansi dengan air sungai sekanak yang digunakan sebagai sampel dan karbon aktif sebagai adsorber. Tahapan perendaman selama 24 jam, setelah itu baru di cek kadar COD, BOD, TDS, pH, dan Fe (Fe^{2+} , Fe^{3+} terlarut, dan Fe^{3+}) dengan menggunakan instrument spektrofotometer.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Kadar Air Karbon Aktif (ASTM of standar D 3173 – 2003)

202 Kiagus Ahmad Roni, Evy Kurniati, Legiso, Tri susanto

Pemanfaatan Karbon Aktif Dari Limbah Sekam Padi Dan Bonggol Jagung untuk Mengurangi Kadar Pencemar pada Sungai Sekanak

8
3 penentuan kadar air pada karbon aktif digunakan untuk mengetahui sifat higroskopis. Dengan bertambahnya luas permukaan karbon aktif tersebut akan meningkatkan sifat higroskopis. Karbon aktif yang memiliki kelembaban lebih rendah dari kelembaban udara, akan membuat karbon aktif mengadsorpsi udara di sekitar sehingga membuat kadar air di dalam karbon aktif menjadi meningkat.




9
4 **Gambar 1.** Grafik hubungan antara konsentrasi aktivator H₃PO₄ terhadap kadar air karbon aktif

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivator maka kadar air dari karbon aktif cenderung semakin kecil. Untuk sekam padi memiliki kadar air lebih tinggi, yaitu sebesar 9,3% hingga 4,45%, sedangkan karbon aktif dari bonggol jagung memiliki kadar air sebesar 9,22% hingga 3,76%. Kecendrungan perbedaan jenis karbonisasi dan variasi konsentrasi aktivator H₃PO₄ mengakibatkan perbedaan antara karakteristik karbon aktif seperti kadar air. Sedangkan, kadar air akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya konsentrasi aktivator. Dari perbedaan karbonisasi, kadar air sekam padi lebih besar dari kadar air pada bonggol jagung. Berdasarkan sampel yang telah diujikan, diketahui bahwa kadar air karbon aktif telah memenuhi standar mutu karbon aktif berdasarkan SNI 06 – 3730 – 1995 yaitu dengan kadar air maksimal 15%. Rendahnya kadar air ini menunjukkan bahwa kandungan air bebas dan air terikat yang terdapat dalam bahan telah menguap selama proses karbonisasi.

Penentuan Kadar Abu Karbon Aktif (ASTM standard D 3174 – 2004)

Selain kadar air, dilakukan juga uji kualitas karbon aktif dengan menganalisa kadar abu. Kadar abu akan mempengaruhi kualitas karbon aktif sebagai absorber. Abu yang dihasilkan berupa oksida – oksida logam yang terdiri dari mineral yang tidak dapat menguap pada pengabuan.




8 **Gambar 2.** Grafik hubungan antara konsentrasi aktivator H₃PO₄ terhadap kadar abu karbon aktif

Dari Gambar 2 dapat dilihat semakin bertambahnya konsentrasi aktivator maka abu yang didapatkan semakin besar. Kadar abu pada sekam padi dengan konsentrasi aktivator 5 - 25% mencapai 2,21 - 3,05%, sedangkan kadar abu pada bonggol jagung dengan konsentrasi aktivator 5 - 25% mencapai 2,51 - 2,93%. Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh, diketahui bahwa mutu dari karbon aktif sudah memenuhi standar berdasarkan SNI 06 - 3730 - 1995 syarat standar mutu karbon aktif maksimal 10 %. Kadar abu yang diinginkan adalah serendah mungkin sehingga adsorpsi cairan dapat berlangsung lebih baik. Hal ini disebabkan karena kandungan mineral dalam abu seperti kalsium, kalium, magnesium dan natrium dapat menyebar dalam kisi-kisi arang aktif dan menutupi pusat aktif serta dapat mengurangi kemampuan karbon aktif untuk menyerap gas atau larutan.

Penentuan Daya Serap Iod

Penentuan daya serap terhadap iod bertujuan untuk memperkirakan porositas bahan aktif dan untuk memberikan indikasi terhadap besarnya pori yang dimasuki oleh molekul - molekul berdiameter kecil.



Gambar 3. Grafik hubungan antara konsentrasi aktivator H₃PO₄ dengan daya serap iodium dari karbon aktif


Berdasarkan Gambar 3 diketahui daya serap iod dari karbon aktif berkisar antara 300 - 500 mg/g. Daya serap iod tertinggi karbon aktif dari bonggol jagung pada konsentrasi aktivator 25 % yaitu 421,26 mg/g sedangkan pada bonggol jagung yang tertinggi pada konsentrasi aktivator 25% yaitu 489,91 mg/g.

Menurut SNI 06 - 3730 - 1995, syarat mutu karbon aktif yang harus memenuhi standar terhadap daya serap iod mencapai minimal 20% (200 mg/g). Daya serap iod ini menentukan karbon aktif yang paling baik untuk mengolah limbah cair maupun gas.

Jenis dari karbon dan konsentrasi yang digunakan untuk aktivasi karbon mempengaruhi kualitas dari karbon aktif yang dihasilkan, semakin tinggi konsentrasi aktivator maka semakin banyak daya serap iod karena pori - pori dari karbon aktif menjadi lebih besar serta kualitas dari kadar air terikat, kadar abu, dan luas permukaan akan mempengaruhi daya adsorpsi dari karbon aktif itu sendiri. Kondisi optimum didapat pada perendaman selama 24 jam, semakin lama perendaman daya serapnya semakin besar hingga pada waktu 24 jam, daya serap terhadap larutan iodium semakin tinggi (Sani, 2011).

Analisis pH pada Air Sungai Sekanak setelah Perlakuan Menggunakan Karbon Aktif

Analisis pH bertujuan untuk mengetahui pH yang dihasilkan setelah kontak dengan karbon aktif. Hasil analisis pH dalam air Sungai pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Grafik pH Sungai Sekanak

Berdasarkan dari Gambar 4 menunjukkan bahwa air Sungai Sekanak setelah perlakuan menggunakan karbon aktif sekam padi maupun bonggol jagung mengalami kenaikan pH yang memenuhi range standar baku mutu 6 – 9, sehingga dapat dilihat bahwa keefektifan karbon aktif sekam padi dan bonggol jagung baik dalam meningkatkan nilai pH. Kualitas air dipengaruhi oleh pH yang terkandung dalam air tersebut. Air yang berkualitas yaitu apabila air itu memiliki pH sekitar 7. Sehingga apabila air memiliki pH kurang dari 7 maka air akan bersifat asam, namun bila air lebih dari 7 maka air akan bersifat basa. (Azwir, 2006)

Analisis BOD

11

Kandungan BOD merupakan indikasi dari pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut pada air Sungai Sekanak.




Gambar 5. Grafik Kandungan BOD Sungai Sekanak

Berdasarkan dari Gambar 5 menunjukkan bahwa kandungan BOD di dalam air Sungai Sekanak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan yaitu 21,2 mg/L sedangkan baku mutu yang ditetapkan pada peraturan gubernur Sumsel nomor 16 tahun 2005 sebesar 3 mg/L. Sampel air sungai yang dikontakkan terhadap karbon aktif memiliki nilai BOD yang cenderung menurun, jika di tinjau dari semakin besarnya konsentrasi activator yang digunakan. Pada konsentrasi activator 25%, nilai BOD dari sampel air sungai yang di kontakkan dengan karbon aktif dari bonggol jagung sebesar 1,8mg/L dan 2mg/L nilai BOD dari sampel air sungai yang di kontakkan dengan karbon aktif dari sekam padi.

Analisis COD

Analisis COD pada air Sungai dilakukan untuk mengetahui jumlah kandungan oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan tak larut. Analisis COD ini merupakan indikasi ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air dan hasil analisis COD dalam air Sungai Sekanak




Gambar 6. Grafik Kandungan COD Sungai Sekanak

Berdasarkan dari Gambar 6 menunjukkan bahwa kandungan COD di dalam air Sungai Sekanak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan yaitu 63 mg/L sedangkan baku mutu yang ditetapkan pada peraturan gubernur Sumsel nomor 16 tahun 2005 sebesar 25 mg/L. Sampel air sungai yang dikontakkan terhadap karbon aktif memiliki nilai COD yang cenderung menurun, jika di tinjau dari semakin besarnya konsentrasi activator yang digunakan. Pada konsentrasi activator 25%, nilai COD dari sampel air sungai yang di kontakkan dengan karbon aktif dari bonggol jagung sebesar 8mg/L dan 10mg/L nilai COD dari sampel air sungai yang di kontakkan dengan karbon aktif dari sekam padi.

Analisis TDS

TDS (*Total Dissolve Solid*) yaitu ukuran zat terlarut yang terdapat pada sebuah larutan. TDS meter merupakan alat uji yang dapat menggambarkan jumlah zat terlarut dalam *Part Per Million* (PPM) atau sama dengan milligram per Liter (mg/L). Pada air Sungai Sekanak memiliki kandungan TDS yaitu 161 mg/L. Kandungan pada air Sungai Sekanak ini melebihi baku mutu yang ditetapkan pada peraturan gubernur Sumsel nomor 16 tahun 2005 sebesar 50 mg/L. Hasil analisis TDS dalam air Sungai pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7.




Gambar 7. Grafik Kandungan TDS Sungai Sekanak

10 berdasarkan dari Gambar 7 menunjukkan kandungan TDS di dalam air Sungai Sekanak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan yaitu 161 mg/L sedangkan baku mutu yang ditetapkan pada peraturan gubernur Sumsel nomor 16 tahun 2005 sebesar 50 mg/L. Untuk TDS, jika ditinjau dari setelah adanya kontak antara sampel air sungai sekanak terhadap karbon aktif. Nilai TDS cenderung menurun seiringnya semakin besarnya konsentrasi dari aktivator yang digunakan. Pada konsentrasi aktivator 25%, kandungan TDS dari sampel yang dikontakkan dengan bonggol jagung sebesar 102mg/L dan 104mg/L untuk sampel yang dikontakkan dengan karbon aktif dari sekam padi. Berdasarkan data dari hasil analisa ini diketahui bahwa nilai TDS dari sampel air sungai yang dikontakkan masih di atas dari baku mutu, tapi sudah menurun dari nilai TDS awal dari sampel air sungai yang belum dikontakkan dengan karbon aktif.

Analisis Besi

Pada air Sungai Sekanak memiliki kandungan besi yaitu 0,09 mg/L sedangkan baku mutu yang ditetapkan pada peraturan gubernur Sumsel nomor 16 tahun 2005 sebesar 0,3 mg/L. Hasil kandungan besi pada air Sungai Sekanak setelah perlakuan karbon aktif dari sekam padi dan bonggol jagung dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Grafik hubungan Kandungan besi dengan konsentrasi aktivator

Berdasarkan Gambar 8, diketahui bahwa kadar Fe cenderung menurun dan masuk kedalam baku mutu air. Berdasarkan peraturan Gubernur Sumsel Nomor 16 Tahun 2005 batas maksimal kandungan Fe di dalam air sebesar 0,3mg/L. Karbon aktif dari sekam padi cenderung lebih rendah penurunannya di bandingkan dengan karbon aktif dari bonggol jagung, walupun besar konsentrasi aktivator yang digunakan sama. Terdapat rasio yang cukup besar antara kadar fe yang tersisa di air sungai, yaitu pada konsentrasi 5% hingga 20%. Walaupun pada konsentrasi 25%, kadar Fe yang terdapat dalam air sungai baik yang di kontakkan dengan karbon aktif dari bonggol jagung dan juga sekam padi berada di titik yang sama, yaitu sebesar 0mg/L kandungan Fe yang terdapat di dalam air sungai yang di uji sebagai sampel.

KESIMPULAN

Kualitas karbon aktif dipengaruhi oleh bahan baku, kondisi operasi pada tahap karbonisasi, serta konsentrasi aktivator yang digunakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa karbon aktif terbaik berasal dari bonggol jagung, yang diaktivasi dengan H₃PO₄ 25% dan di karbonisasi pada suhu 300°C. Penggunaan arang aktif bonggol jagung dengan konsentrasi H₃PO₄ 25% sebagai adsorben pada pengolahan air sungai sekanak dapat

menurunkan nilai COD dari 63 mg/L menjadi 8 mg/L, BOD dari 21,2 mg/L menjadi 1,5 mg/L, TDS dari 161 mg/L menjadi 102 mg/L, Fe dari 0,09 mg/l menjadi 0 mg/l sedangkan nilai pH meningkat dari 6,3 menjadi 7,18. Arang aktif dari bonggol jagung memiliki spesifikasi antara lain, kadar air sebesar 3,76%, kadar abu sebesar 3,05% dan untuk daya serap terhadap iodium karbon aktif dari bonggol jagung sebesar 489,91 mg/g.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad B, dkk. 2012. Pengaruh Temperatur Karbonisasi dan Konsentrasi Zink Klorida Terhadap Luas Permukaan Karbon Aktif Enceng Gondok. Teknik Material dan Metalurgi. ITS.
- Azwir. 2006. *Analisa Pencemaran Air Sungai Tapung Kiri Oleh Limbah Industri Kelapa Sawit PT. Peputra Masterindo di Kabupaten Kampar*. S2, Universitas Diponegoro.
- Budiono A, Suhartana, Gunawan. 2009. *Pengaruh Aktivasi Arang Tempurung Kelapa Dengan Asam Sulfat Dan Asam Fosfat Untuk Adsorpsi Fenol*. Semarang (ID) : Universitas Diponegoro.
- Effendi. 2003. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Faujiah F. 2012. *Pemanfaatan Karbon Aktif Dari Limbah Padat Industri Agar – Agar Sebagai Adsorben Logam Berat Dan Bahan Organik Dari Limbah Industri Tekstil [Skripsi]*. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Haryadi. 2006. *Teknologi Pengolahan Beras*. Jakarta Gajah Mada Universitas Press, (UI Press)
- Hendra. 2008. *Jurnal Pembuatan Arang Aktif Dari Tempurung Kelapa Sawit dan Serbuk Gergaji Campuran*. Jakarta.
- Keputusan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16, 2005. *Tentang Baku Mutu Air Sungai*, Palembang
- Kurniati. 2008. *Jurnal Pemanfaatan Cangkang Sawit Sebagai Arang Aktif*. Jawa Timur : Teknik Kimia – UPN "Veteran".
- Rahmawati. 2012. *Studi Adsorpsi Logam Pb (II) dan Cd (II) Pada Asam Humat Dalam Medium Air*. *Alchemy*.2(1) : 46-57
- Sani. 2011. *Pembuatan Karbon Aktif Dari Tanah Gambut*. Jawa Timur : Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri "Veteran".
- Soemarwoto. 2003. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sembiring, M.T, dkk. 2003. *Arang Aktif Pengenalan dan Proses Pembuatannya*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara.
- Septiningrum. 2011. " *Produksi Xilanase dari Tongkol Jagung Dengan Sistem Bioproses menggunakan Bacillus Circulans untuk Pra-Pemutihan Pulp Production Of Xynase From Corncob by Bioprocess System Using Bacillus Circulans For Pre Bleaching Pulp*". Bandung : Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian Indonesia. Vol V, No. 1 Hal. 87-97.
- Sitanggang, Crismasly., 2015. *Pemanfaatan Arang Sekam Padi Sebagai Adsorben Untuk Menurunkan Kadar Besi Dalam Air Sumur*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara.
- Suryani. 2009. *Pemanfaatan Bonggol Jagung Untuk Pembuatan Arang Aktif Sebagai Adsorben Pemurnian Minyak Goreng Bekas*. Skripsi Departemen Kimia Fakultas MIPA IPB Bogor.
- Yustinah. 2011. *Adsorpsi Minyak Goreng Bekas Menggunakan Arang Aktif dari Sabut Kelapa*. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia. ISSN 1693 – 4393. Yogyakarta.

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH SEKAM PADI DAN BONGGOL JAGUNG UNTUK MENGURANGI KADAR PENCEMAR PADA SUNGAI SEKANAK

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	passerad.blogspot.com Internet Source	1%
6	warstek.com Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	1%

9	snp2m.poliupg.ac.id Internet Source	1%
10	archive.org Internet Source	1%
11	jurnal.lppm.unsoed.ac.id Internet Source	1%
12	fr.scribd.com Internet Source	1%
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
14	docobook.com Internet Source	1%
15	syahriartato.wordpress.com Internet Source	1%
16	jurnal.untad.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On